

Descrição geral

Rede de fibra de vidro com tratamento Anti-alkalino.

Composição

Fibras de vidro impregnadas com resinas específicas

Campos de utilização

Gessos e rebocos projetados e manuais em paredes e tectos interiores e exteriores

Aplicação

Aplique uma camada de argamassa, incorpore a rede de fibra de vidro RC110 na totalidade do suporte.
 Aplique uma segunda camada e nivele
 A rede deve ser completamente coberta, a estrutura da rede não pode ser perceptível á superfície.
 Na união de dois panos de rede estes deve sobrepor-se cerca de 10 cm.
 Aplicar com temperatura entre 5°C e 35°C

Consumo

Aproximadamente 1.1 metro linear por m2

Apresentação

Rolo de 50 m2
 Cor branca

Armazenamento


Deve ser feito em local seco, na vertical e protegido da exposição solar á temperatura entre -10°C e 50°C

Higiene e segurança

Não é nocivo para a saúde.
 Dispensa utilização de equipamentos de proteção.

REDE FIBRA DE VIDRO

FICHA TECNICA



- Legenda:
 A – Suporte
 B – Argamassa
 C – Rede fibra de vidro
 D – Argamassa

Comprimento do rolo	50m
Largura do rolo	100cm
Alongamento	3% Iso (+/-5%)
Peso total	110g/m2 (+/-5%)
Tartamento quimico	25%
Resistência da rede	20N/mm (+/-5%)
Resistência da malha	22N/mm (+/-5%)
Abertura da malha	10x10mm (+/-5%)



Certificação – According to EN 13496